

1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

"SENSETHANE" là sản phẩm 2K-Urethane với nhựa Acrylic Polyurethane, với độ phủ cao, độ bóng và bền màu, đặc biệt bám dính tốt và thi công được trên đa dạng bề mặt vật liệu

Phạm vi sử dụng: Sử dụng bên trong hoặc ngoài trời (bể bơi)
Trên bề mặt gỗ, Thép, kim loại màu, bê tông và ceramic.
Dùng sửa chữa, phủ hoàn thiện lên các lớp sơn khác.



2. TÍNH NĂNG VẬT LÝ

- | | |
|------------------------|---|
| a. Màu sơn hoàn thiện | Bóng, bóng mờ, màu theo yêu cầu. |
| c. Thành phần chất rắn | ~ 41 % |
| d. Độ phủ lý thuyết | 8 m ² /L với độ dày khi khô là 50 µm trên mặt bề mặt láng. |
| e. Tỷ trọng | 1~1.4 kg/L Phụ thuộc màu và độ bóng |
| f. Điểm chớp cháy | 27 độ C (Cốc kín) |

3. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- * Bê tông mới:**
Loại bỏ tất cả các chất bẩn, bụi trên bề mặt cần sơn bằng giấy nhám.
- * Kim loại**
Đặc biệt, phải loại bỏ dầu bám trên bề mặt.
Bắn cát là phương pháp hữu hiệu làm sạch bề mặt kim loại. Loại bỏ rỉ và các tạp chất.
- * Gỗ và sơn gốc dầu cũ**
Loại bỏ rỉ bám, chất bẩn bằng giấy nhám hoặc máy đánh.

Điều kiện thi công Tất cả các bề mặt phải được làm sạch và khô.
Không thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C, độ ẩm tương đối trên 85 %.

Lớp sơn trước	Bề mặt	Bê tông	Thép, kim loại màu, gỗ, ceramic
	Sơn lót	Sporthane primer	EP1760

Dung môi pha loãng 002 hoặc 029K (tối đa 5%)

Phương pháp thi công Chổi lăn, phun
Với hệ phun:
Nozzle Orifice: 0.017" ~ 0.019"
Áp lực ra: 2100psi/ 143atm
Quạt gió: 60' dung môi tối đa 5%.

Độ dày màng sơn Khuyến cáo 50 micron khi khô (nếu thi công 2 lớp)

Thời gian khô	10 độ	20 độ	30 độ
Chạm tay	50 phút	25 phút	15 phút
Khô cứng	16 giờ	10 giờ	8 giờ

Lớp sơn kế tiếp	10 độ	20 độ	30 độ
Tối thiểu	16h	10h	8h
Tối đa	5 ngày	3 ngày	2 ngày

Thời gian bảo quản 12 tháng (bảo quản nơi mát, khô, thông gió)

Qui cách đóng gói 16L, 3.6L,

Ban hành Tháng 8 năm 2018