

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NACO

42/1 Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

SƠN ACRYLIC MÀU DÙNG CHO KIM LOẠI (1K)

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Sơn acrylic phủ là dòng sơn 1 thành phần (1K) được sản xuất từ nhựa acrylic, hoạt chất màu, dung môi và các phụ gia khác. Sơn acrylic 1K chuyên dùng để sơn trực tiếp trên bề mặt kim loại mạ kẽm mà không cần có lớp sơn lót trước đó, vì vậy còn được gọi là sơn sắt mạ kẽm 2 trong 1 (2 IN 1)			
ỨNG DỤNG	Sơn acrylic phủ màu dùng làm lớp sơn bảo vệ và trang trí trên bề mặt kim loại mạ kẽm, độ bám dính rất tốt, độ bền màu rất cao, hỗ trợ kháng tia UV và chịu được thời tiết ngoài trời. Sử dụng phù hợp cho các công trình trong nhà và ngoài trời.			
ĐẶC TÍNH	Sơn trực tiếp lên bề mặt vật liệu mà không cần có 1 lớp sơn lót trước đó. Màng sơn bền chắc, ít bám bụi, dễ lau chùi & vệ sinh bề mặt, chống lại sự xâm nhập của rêu mốc, màu sơn đẹp, sáng bóng. Bám dính rất tốt trên bề mặt kim loại mạ kẽm. Thi công dễ dàng và thời gian khô rất nhanh, góp phần tiết kiệm chi phí tiền sơn và thời gian thi công.			
MÀU SẮC	Màu trong bảng màu sơn hoặc theo màu sắc yêu cầu của khách hàng.			
QUY CÁCH BAO BÌ	0.8 lít/Lon , 3 lít/Lon và 18 lít/thùng			
CHẤT PHA LOÃNG	Dung môi , tỷ lệ pha 0 - 15% theo thể tích			
THỜI GIAN SỬ DỤNG	Nhiệt độ	10 °C	20 °C	30 °C
	Thời gian	8 giờ	7 giờ	6 giờ
TỶ TRỌNG (Khối lượng riêng)	1.00 ± 0.05 kg/lít			
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN	Màng sơn khô: 60 micron/lớp			
ĐỊNH MỨC (Độ che phủ)	Lý thuyết : 10 - 12 m ² /lít (10 - 12 m ² /kg).			
	Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, phương pháp sơn...			
THỜI GIAN KHÔ	Nhiệt độ	10 °C	20 °C	30 °C
	Khô sờ được	60 phút	35 phút	25 phút
	Khô cứng	22 giờ	18 giờ	16 giờ
THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP	Tối thiểu	1 giờ	45 phút	30 phút
BẢO QUẢN VÀ TỒN TRỮ	Tối đa 24 tháng. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh tia lửa, nguồn nhiệt			
	Không cạy nắp khi chưa sử dụng, đặt thùng sơn ở vị trí đứng thẳng Dùng ngay sau khi mở nắp.			
ĐIỂM CHÓP CHÁY	> 42 °C			

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải sạch, khô, bằng phẳng và không dính dầu mỡ. Bề mặt phải được mài nhám nhẵn bóng trước khi sơn, mỗi lớp sơn phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi sơn lớp sơn tiếp theo.

Dụng cụ thi công, chất pha loãng

Súng phun, cọ quét, con lăn, . . .

Pha loãng bằng dung môi, tỷ lệ pha từ 0 - 15% theo thể tích.

Sơ đồ sơn đề nghị

Số TT	Sản phẩm sơn sử dụng	Số lớp	Tổng độ dày màng sơn khô
1	Sơn acrylic phủ màu	1- 2	60 micron/lớp

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Thi công trong môi trường thông thoáng hạn chế hít bụi sơn, không tiếp xúc trực tiếp với sơn

Đeo khẩu trang, kính, các thiết bị bảo hộ khi thi công

Không để sơn dính vào mắt, da. Nếu dính vào mắt nên rửa nhiều bằng nước sạch. Nếu có những biểu hiện khác thường đến các trung tâm y tế gần nhất

Xử lý sơn thải, thừa theo tiêu chuẩn môi trường.