

SƠN PHỦ GỐC NƯỚC - SUNIPOXY COATING

1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

a. Mô tả sản phẩm:

SUNIPOXY COATING là Sơn phủ epoxy gốc nước hai thành phần độ bóng cao. Bề mặt cứng với độ bám dính tuyệt vời, có khả năng kháng nước, kiềm, chống bào mòn và tác động. Thân thiện môi trường ngay cả khi trong khu vực kín

b. Khuyến cáo sử dụng:

Là lớp phủ cho bê tông cần tính năng chống bám bụi bẩn.

Các khu vực khác nơi cần khả năng chống bụi cao như trong phòng dược , thực phẩm, thiết bị chính xác, nhà máy điện và sân bệnh viện...

Trong trường hợp đóng cửa khi nước thường xuyên tiếp xúc, nó có thể gây ra các khuyết tật về bề mặt ngả màu trắng, phồng rộp, độ bám dính kém

2. TÍNH NĂNG VẬT LÝ

a. Màu sơn hoàn thiện Bóng, Xanh, Các màu khác sẵn sàng khi được yêu cầu.

b. Thời gian khô

Nhiệt độ bề mặt	10 °C	20 °C	30 °C
Khô chạm tay	4 giờ	2 giờ	1 giờ
Khô bề mặt	50 giờ	12 giờ	6 giờ
Khô toàn phần	10 ngày	6 ngày	4 ngày

Thời khô thực tế của bề mặt phụ thuộc vào độ dày màng sơn, thông gió, độ ẩm.v.v.v.và thời gian khô còn phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ nên được kiểm tra và thông báo bởi KCC

c. Thành phần chất rắn Xấp xỉ 45 %

d. Độ phủ lý thuyết 10.8 m²/ L với độ dày khi khô là 40 µm trên mặt bề mặt láng.

e. Tỷ trọng Xấp xỉ 1.3- 1.6 kg/L hỗn hợp tùy màu

3. PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

a. Chuẩn bị bề mặt

Không thi công khi bề mặt bê tông chưa khô đủ 28 ngày ở 20 độ C và độ ẩm dưới 80%.

Độ ẩm sàn bê tông dưới 6%.

Loại bỏ hết dầu , keo trên bề mặt cần sơn.

b. Điều kiện thi công

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu ở 3 độ C, trên điểm ngưng tụ, và cần được thông gió.

Không thi công khi nhiệt độ dưới 10 độ C, và độ ẩm không khí dưới 80%.

Khi thi công trong điều kiện nhiệt độ dưới 10 độ C, và độ ẩm cao có thể xảy ra một số vấn đề (không khô hoàn toàn, nứt, và độ bóng thấp)

c. Trộn:

Bột màu(PTA): Chất đông rắn(PTB) = 8.6l : 7.4l (Theo thể tích)

Trộn hỗn hợp với nhau trước khi thi công.

Chỉ trộn vừa đủ thi công phù hợp với thời gian khô cứng.

d. Thời gian đóng rắn và Phủ lại

e.Lớp trước	SUNIPOXY PRIMER hoặc theo chỉ dẫn kỹ thuật.
f.Dung môi	Nước Tối đa 5% thể tích.
d. Phương pháp thi công	Sử dụng chổi, con lăn, hoặc phun (máy hơi)
h. Độ dày khi khô:	40 µm cho một lần phủ. Từ 2-3 lần phủ được khuyến dùng.
l. Thời gian bảo quản	12 tháng (Kho khô thoáng)
n. Đóng gói:	16L (Base (A): Đóng rắn (B)=8.6 L : 7.4L)
o. Lưu ý:	a. Trong thi công, trang bị mặt nạ bảo vệ, kính bảo vệ , găng tay và các thiết bị bảo hộ phù hợp để tránh ảnh hưởng đường hô hấp . b . Tránh tiếp xúc với mắt và da trong quá trình thi công, trong trường hợp tiếp xúc với da và mắt hoặc nuốt phải sơn , cần sơ cứu y tế theo nhãn sơn và tới trợ giúp y tế bởi bác sĩ ngay lập tức . c . Không thi công trong khu vực cấm. Nếu bạn buộc phải thi công tại các khu vực hạn chế, sử dụng máy thông gió để thông hơi ra , tắt cả các công nhân phải đeo mặt nạ bảo vệ . d . Sơn Epoxy phơi ngoài trời đặc trưng có thể gây ra sự đổi màu và phân . f . Độ dày màng sơn quá dày có thể gây bám dính kém , g . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về sản phẩm hoặc bạn muốn biết thông tin về an toàn , bạn có thể nhận được datasheets kỹ thuật và MSDS trên trang chủ của chúng tôi Internet (www.kccworld.co.kr) hoặc yêu cầu phòng khách hàng KCC.
Ban hành	Tháng 7.2014



KCC(Vietnam) Co., Ltd
Vinaconex 9 Building, Pham Hung Str. NamTuLiem, Hanoi